




SCHÖNOX® KH



Lösemittelfreie Kunstharzhaftdispersion

verseifungsresistente Grundierung für zementgebundene Untergründe als Saugminderung und Haftvoranstrich. Zusatz für Haftschlämmen. Feuchtigkeitsschutz für gipsgebundene Untergründe. Für innen und außen.



Produkteigenschaften

- EMICODE EC 1^{PLUS}:
sehr emissionsarm
- RAL UZ 113: Umweltfreundlich, weil sehr emissionsarm
- lösemittelfrei gemäß TRGS 610
- als elastischer Kunstharzfilm auf trocknend
- für Wand und Boden
- sehr ergiebig
- auf Fußbodenheizung geeignet
- kurze Ablüfzeit
- auf nahezu allen Untergründen einsetzbar
- verseifungsresistent
- leicht auftragbar
- Konzentrat, wasserverdünnbar
- haftungsvermittelnd
- reststaubbündend
- geruchsneutral

Anwendungsbereiche

SCHÖNOX KH eignet sich:

- als Grundierung unter SCHÖNOX Fliesenklebern und Spachtelmassen
- als Grundierung zur Reduzierung der Saugfähigkeit
- zur Erstellung von Haftschlämmen in Verbindung mit SCHÖNOX PL, SCHÖNOX PL PLUS oder SCHÖNOX FPL PLUS.

Untergründe

SCHÖNOX KH eignet sich auf:

- Beton
- Zement- und Schnellzementestrichen
- Calciumsulfatgebundenen Estrichen
- Gipsputzen (nach DIN EN 13279-1)
- Zementputzen, Kalk-Zementputzen (CS I - CS IV nach DIN EN 998-1)
- Gipskarton- und Gipsfaserplatten
- Trockenestrichen
- Holzuntergründen

Anforderungen an den Untergrund

- Ausreichende Trockenheit, Festigkeit, Tragfähigkeit und Formstabilität
- Frei von haftmindernden Schichten wie z.B. Staub, Schmutz, Öl, Fett und losen Teilen.
- Trenn-, Sinterschichten u.ä. sind durch geeignete mechanische Maßnahmen, z.B. Schleifen, Bürsten, Strahlen oder Fräsen, zu entfernen.
- Es gelten die Anforderungen der jeweils gültigen Normen, Richtlinien und Merkblätter.

Mischungsverhältnis

■ Normal saugende Untergründe wie z. B.:

- Zement- und Schnellzementestriche
- 1 kg SCHÖNOX KH + 5 l Wasser**
- Beton

1 kg SCHÖNOX KH + 3 l Wasser

■ Calciumsulfatgebundene Untergründe wie z. B.:

- calciumsulfatgebundene Estriche
- Gipsputze
- 1 kg SCHÖNOX KH + 1 l Wasser**

■ Als Haftvoranstrich:

1 kg SCHÖNOX KH + 1 l Wasser

■ Auf Holzuntergründen:

- Span- oder OSB-Platten

SCHÖNOX KH unverdünnt auftragen.

■ Als Haftschlämme:

- Mischungsverhältnis gemäß Angabe im Produktdatenblatt der als Haftschlämme ausgelobten Produkte

Verarbeitungsempfehlung

- SCHÖNOX KH ist ein sehr emissionsarmer Spezial-Dispersionsvorstrich und wird vor Gebrauch aufgerührt oder aufgeschüttelt.
- SCHÖNOX KH wird mit kaltem, sauberem Wasser verdünnt.
- Mit geeignetem Werkzeug wie z.B. Rolle, Pinsel oder Bürste pfützenfrei auf den trockenen Untergrund auftragen.

Technische Daten

- Basis: Kunstharzdispersion
- Farbe: hellblau
- Spez. Gewicht (Dichte): 1,04 kg/l
- Lagerungstemperatur:
nicht unter + 5 °C
- Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur:
nicht unter + 5 °C
- Materialverbrauch: 40 - 100 g/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, Auftragsgerät und Mischungsverhältnis
- Ablüfzeit:
 - ca. 10 min. auf zementären Untergründen (Zementestrich, Beton)
 - ca. 30 Minuten auf schwach saugenden Untergründen
 - ca. 2 Stunden auf Holzuntergründen und Spanplatten
 - ca. 24 Stunden auf calciumsulfatgebundenen Untergründen (Feuchtigkeitsschutz)

Alle Angaben sind ca. Werte und unterliegen klimatischen Schwankungen.



SCHÖNOX® KH

- Vor Auftrag einer Haftschlämme matt-feucht vornässen.
- Auf SCHÖNOX KH-haltigen Haftschlämmen frisch in frisch weiterarbeiten.
- Arbeitsgeräte können sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

Verpackung

- 10,0 kg Kunststoffkanister (hellblau eingefärbt)
- 5,0 kg Kunststoffkanister (hellblau eingefärbt)
- 1,0 kg Kunststoffflasche (weiß, 12 Stück im Karton)

Lagerung

- SCHÖNOX KH kühl, trocken und frostfrei lagern.
- Haltbarkeitsdauer 1 Jahr (im ungeöffneten Gebinde).
- Angebrochene Gebinde sind sofort zu verschließen und möglichst zügig zu verbrauchen.
- Mit Wasser angemischtes Material ist innerhalb 1 Woche zu verarbeiten.

Entsorgung

- Verpackung ist einem Verpackungs-Recyclingsystem gemeldet. Bitte restentleerte Gebinde dem Sammelsystem zuführen.
- Für die Entsorgung von Produktresten, Waschwasser und Gebinden mit Produktresten, bitte die örtlichen behördlichen Vorschriften beachten.
- Materialreste können getrocknet oder durchgehärtet als Gewerbeabfall oder Restmüll entsorgt werden.
- Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

EMICODE

- EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm

GISCODE

- D1 - Lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe

Hinweise

- Arbeitsgeräte sofort mit entspanntem Wasser reinigen.

- Das TKB-Merkblatt "Technische Beschreibung und Verarbeitung von Bodenspachtelmassen" ist zu beachten.
- Es gelten die Anforderungen der jeweils gültigen Normen, Richtlinien und Merkblätter.
- Zusammensetzung:
 - Polyacrylatdispersion
 - Additive
 - Konservierungsmittel auf Basis Isothiazolinonen

Informationen für Allergiker unter Telefon 02547 910-0.

- Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
- Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen.
- Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produktes vermeiden.
- Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

EPD – Eigendeklaration

- Hiermit bestätigt die Sika Deutschland GmbH, dass das Produkt die Kriterien einer Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804 erfüllt
- Deklaration als Download unter www.schoenox.de bei SCHÖNOX KH verfügbar

Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien sowie DIN-Vorschriften und -Sicherheitsdatenblätter sind zu beachten. Es gelten die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Mit der Herausgabe dieses Produktdatenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.



Das Sika Managementsystem ist nach ISO 9001 und 14001 von der SQS zertifiziert.

Sika Deutschland GmbH

Niederlassung Rosendahl

Postfach 11 40

D-48713 Rosendahl

Tel. (02547) 910-0

Fax (02547) 910-101

E-mail: info@schoenox.de

www.schoenox.de