



## **BAUSPAR Estrich/Beton**

**Trocken-Beton der Festigkeitsklasse B 25 (25 N/mm<sup>2</sup>) nach DIN 1045 und Estrichmörtel CT-C25-F4 nach DIN EN 13813 unter Verwendung von gestuften Sanden nach DIN EN 13139 / DIN EN 12620 mit Größtkorn von 8 mm. Für innen und außen.**

### **Anwendung:**

Für einfache Betonarbeiten, kleine Restarbeiten und Reparaturen. Zur Herstellung von Estrich als Verbundestrich in Kellern, Garagen usw. und als schwimmender Estrich auf Dämmschichten.

### **Verarbeitung:**

In handelsüblichen Mischern oder von Hand. Wasserbedarf (ca. 4 (3,0) l/40 (30) kg) unter Zugabe von sauberem Wasser auf verarbeitungsgerechte Mörtelkonsistenz einstellen.

### **Betonieren**

Beton in gewünschter Konsistenz einbringen und verdichten.

### **Festigkeit:**

Entspricht Würfeldruckfestigkeit von i.M. 25 N/mm<sup>2</sup>.

### **Estrich legen:**

Estrich in erdfechter Konsistenz einbringen und verdichten. Mittels Abziehlplatte plan verziehen, anschließend reiben und glätten. Bei Verbundestrich muss der Untergrund vorgesenst bzw. vorgeschlämmt werden. Estrich vor zu schnellem Austrocknen schützen. Einschlägige Normen sowie Richtlinien sind zu beachten.

### **Festigkeitsklasse:**

CT-C25-F4 (DIN EN 13813 / DIN 18560)

### **Untergründe:**

Alle Untergründe müssen sauber, trocken und frostfrei sein. Nicht auf gipshaltigen Untergründen verarbeiten.

### **Ergiebigkeit:**

Ein 40 (30)-kg-Sack ergibt ca. 20 (15) Liter Frischbeton.

### **Lagerung:**

Trocken und sachgerecht. Wir empfehlen den Verbrauch innerhalb von ca. 12 Monaten.

### **Hinweis:**

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen.



Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2023

Weitere Auskünfte durch:

**Sievert Baustoffe SE & Co.KG**  
**Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück**  
**Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853**  
**info@sievert.de, www.sievert.de**